



Petronorte

Petronorte Induscom

PTN 2604 NC

Descrição:

Copolímero de Poliamida 6 Industrial de média viscosidade, para injeção, na cor Natural.

Principais propriedades:

- Boa aparência superficial das peças injetadas
- Propriedades mecânicas e térmicas superiores a maioria das poliamidas 6 industriais do mercado.
- Boa fluidez para injeção

Aplicação:

- Automotiva
- Eletrodomésticos
- Eletroeletrônicos
- Construção Civil
- Outros

Embalagem: O produto é entregue pré-estufado em embalagens aluminizadas, contendo 25 kg.



com entalhe	D256
Resistência a Tração	D638
Dureza	D2240
Ponto de Fusão	D3417
HDT	D648
Índice de Fluidez	D1238
Contração na moldagem	D955

Unidade	Valor
%	0,9 (24hrs a 23°C)
%	----
J/m	NB
J/m	>95 (seco)
MPa	----
Rockwell	64
°C	200
°C	----
g/10min	----
%	1,2 – 2,0

Os resultados apresentados são uma média de 5 corpos de prova ensaiados, condicionados por 48hrs. a 23°C e umidade relativa de 50%. Os dados tabelados foram obtidos em condições de injeção e laboratório ideais para ensaios, não devendo portanto, ser empregados no estabelecimento de limites de especificações, nem utilizados individualmente como parâmetros de projetos.