



Petronorte

Petronorte Induscom

PTN 3230 NCP

Descrição:

Poliamida 6.6 Industrial de alta qualidade, de média viscosidade, com fibra, para injeção. Cor Natural

Principais propriedades:

- Boa aparência superficial das peças injetadas
- Elevadas propriedades mecânicas e térmicas, além de boa estabilidade dimensional
- Boa fluidez para injeção

Aplicação:

- Automotiva
- Eletrodomésticos
- Eletroeletrônicos
- Construção Civil
- Outros

Embalagem: O produto é entregue pré-estufado em embalagens aluminizadas contendo 25kg.



Propriedades:

	Norma ASTM:	Unidade	Valor
Absorção de Umidade	D570	%	0,70 (24hrs a 23°C)
Carga/Reforço	D5630	%	28 - 31
Resistência ao impacto sem entalhe	D256	J/m	NB
com entalhe	D256	J/m	>90
Resistência a Tração	D638	MPa	----
Dureza	D2240	Shore "D"	74
Ponto de Fusão	D3417	°C	236
HDT	D648	°C	----
Índice de Fluidez	D1238	g/10min	----
Contração na moldagem	D955	%	0,2 - 0,4
Flamabilidade	UL		HB

Os resultados apresentados são uma média de 5 corpos de prova ensaiados, condicionados por 48hrs. a 23°C e umidade relativa de 50%. Os dados tabelados foram obtidos em condições de injeção e laboratório ideais para ensaios, não devendo portanto, ser empregados no estabelecimento de limites de especificações, nem utilizados individualmente como parâmetros de projetos.